

- Optimalno skupljanje oko predmeta nepravilnih oblika.
- Snažan var i dobra obradivost.
- Namijenjena za hranu, kontrolira tzv. stopu disanja proizvoda.

## Primjena

Za nepravilne oblike koji zahtjevaju dobra svojstva termo skupljanja. Osigurava brzi proces termo skupljanja što je važno kod proizvoda dodatno osjetljivih na povišene temperature



BCB folija postoji jedino kao ravna folija sa svojstvima visokog postotka skupljanja oko okruglih proizvoda na automatskim strojevima i optimalne razmjene plinova kod mliječnih proizvoda kao što su sirevi.

<i>Svojstva/Mikrona</i>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<i>Sjaj (kut od 85°) u %</i>		118	
<i>Magljenje u %</i>		2,5	
<i>Skupljanje na 93°C u %</i>		30	
<i>na 120°C u %</i>		70	
<i>Snaga vara (N/30 mm) na 190°C</i>	48	60	65
<i>Propusnost vlage g/m<sup>2</sup>/24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA</i>	37	28	24
<i>Propusnost CO<sub>2</sub> cm/m<sup>3</sup>/24 h/ BARA</i>	52,000	38,500	33,000
<i>Propusnost O<sub>2</sub> cm/m<sup>3</sup>/24 h/ BARA</i>	13,000	9,800	8,400
<i>Dužina ravne folije u m</i>	3,500	2,670	2,140