

- Odlična optika, izgled zapakiranog proizvoda i neprobojna struktura folije idealna je kombinacija za prezentaciju na polici
- Izuzetna snaga zavarivanja i skupljanja na niskim temperaturama.
- Mala sila skupljanja ne savija predmete osjetljive na manipulaciju.
- Izvanredna snaga i otpornost na pucanje.

Primjena

Prikladna za sve automatske ali i ručne sisteme sa vanrednim karakteristikama termoskupljanja na proizvodima nepravilnog oblika oštih rubova



Snaga

Izuzetna snaga kohezije sa vlastitom formulom križne strukture folije rezultira izuzetnom snagom skupljanja

Njezina specifična kombinacija čvrstih i mekih slojeva osigurava joj da ne puca na oštrim rubovima, kao što je to slučaj sa drugim Polyolefinskim folijama

| <i>Svojstva/Mikrona</i> | 13 | 15 | 19 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <i>Sjaj (kut od 85°) u %</i> | | 115 | |
| <i>Magljenje u %</i> | 4 | 4 | 4 |
| <i>Skupljanje na 93°C u %</i> | | 25 | |
| <i>na 120°C u %</i> | | 75 | |
| <i>Snaga vara (N/30 mm) na 190°C</i> | 27 | 30 | 38 |
| <i>Propusnost vlage g/m²/24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA</i> | 28 | 21 | 18 |
| <i>Propusnost O₂ cm³/m²/24 h/ BARA</i> | 21,000 | 16,000 | 14,000 |
| <i>Dužina folije u polucrijevu u m</i> | 1,550 | 1,335 | 1,070 |
| <i>Dužina ravne folije u m</i> | 3,100 | 2,670 | 1,600 |