

- Široka uporaba. Idealna za zbirna pakiranja.
- Isključivo ravna folija za automatska pakiranja sa ionizacijom.
- Visoka snaga kohezije.
- Odlična optičke osobine.

Primjena

BX folija je standardna folija koja pokriva širok spektar različitih proizvoda gdje je potrebno pakiranje. Ravna folija odličnih termičkih svojstava



Njezina snaga kohezije čini ju idealnim kandidatom za zbirna pakiranja na automatskim i ručnim strojevima

Svojstva/Mikrona	13	15	19	25
Sjaj (kut od 85°) u %	118			
Magljenje u %	2,5			3
Skupljanje na 93°C u %	20			
na 120°C u %	50			
Snaga vara (N/30 mm) na 190°C	50	60	70	85
Propusnost vlage g/m2/24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA	16	14	11	8
Propusnost O2 cm/m3/24 h/ BARA	8,500	7,000	5,500	4,000
Dužina ravne folije u m	3,100	2,670	2,140	1,600