

- Izvanredna snaga i otpornost na pucanje.
- Izuzetna snaga zavarivanja i skupljanja na niskim temperaturama.
- Odlična mehanička i memorijska svojstva.
- Vrhunska optika i izgled zapakiranog proizvoda.

Primjena

Prikladna za sve automatske ali i ručne sisteme sa vanrednim karakteristikama termoskupljanja na proizvodima nepravilnog oblika oštih rubova



Snaga

Izuzetna snaga kohezije sa vlastitom formulom križne strukture folije rezultira izuzetnom snagom skupljanja

Njezina specifična kombinacija čvrstih i mekih slojeva osigurava joj da ne puca na oštrim rubovima, kao što je to slučaj sa drugim Polyolefinskim folijama

<i>Svojstva/Mikrona</i>	15	19	25
<i>Sjaj (kut od 85°) u %</i>		115	
<i>Magljenje u %</i>	3,4	3,7	3,7
<i>Skupljanje na 93°C u %</i>		17	
<i>na 120°C u %</i>		75	
<i>Snaga vara (N/30 mm) na 190°C</i>	60	70	85
<i>Propusnost vlage g/m2/24 h pri 35°C i 95% vlage/ BARA</i>	20	17	12
<i>Propusnost O2 cm/m3/24 h/ BARA</i>	9,500	7,000	5,700
<i>Dužina folije u polucrijevu u m</i>	1,335	1,070	80
<i>Dužina ravne folije u m</i>	2,670	2,140	1,600